

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: THERMOCLASS (CAPSULA DI GARANZIA IN MATERIALE TERMORETRAIBILE)

DESCRIZIONE MATERIA PRIMA

Composizione: foglio termoplastico in cloruro di polivinile, atossico, idoneo al contatto con alimenti.

Materiale corpo capsula: foglio termoplastico in cloruro di polivinile (PVC), rigido, calandrato, orientato longitudinalmente (termoretraibile), atossico, lucido, opaco e semiopaco, colorato nello spessore di 75 μ (\pm 10%).

NOTA: il PVC non plastificato tende ad autoestinguersi in caso di incendio.

le componenti chimiche principali emesse in caso d'incendio del PVC sono i gas non infiammabili quali l'acido cloridrico, la CO², CO, fuliggine ed acqua.

Per contrastare gli incendi si rendono necessari apparecchi di respirazione artificiali.

PARAMETRI TECNICI - MATERIA PRIMA


CARATTERISTICA	VALORE MEDIO
Temperatura di fusione / deformazione	160° C (320° F)
Gas infiammabili	nessuno
Contenuto di monomero del polimero	< 1ppm
Temperatura di decomposizione	> 130° C (266°F) per esposizione a lungo termine; < 250° C (482° F) per esposizione a breve termine. Attenzione: la decomposizione termica si verifica molto lentamente a temperature inferiori ma è accelerata a temperature superiori.
Utilizzo	per chiusura sovrappacco di bottiglie di vino, con distribuzione automatica, anche a frequenze molto alte, e successiva retrazione con testata termica (possibilmente ventilata) o con tunnel termico.

PARAMETRI FISICI - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza capsula: da 40 mm a 70 mm (\pm 1 mm)	Peso medio: 0,771 g (peso riferito alla misura standard 30.5x60 $\alpha=1^\circ$)
Diametro capsula: da 28 mm a 41 mm (\pm 0,5 mm)	Colore corpo: a catalogo Intercap o a scelta del cliente
Conicità: da 1°16' a 1°48'	Colore testa: a catalogo Intercap o a scelta del cliente


Disegno tecnico riferito alla misura standard 30,5x60

On request, it's possible to add the tear-off band



TOLLERANZE:

- colla su fianco 1mm \pm 1mm;
- colla alla base 1mm \pm 1mm.



Date
21/10/2014

Designer
Alessandra Cicigoi

Quality Ass. Manager
G. Morando / L. Cantarella

Production Manager
Enrico Gallese